

ACRYLIC BONDCRETE

OPIS

Acrylic Bondcrete je 100% akrilni lateks koji se koristi kao efikasni aditiv i vezivno sredstvo za maltere i betone od Portland cementa. Obezbeđuje izuzetnu otpornost na udar, abraziju i vodu, kao i na dejstva kiselina i drugih vodorastvorivih hemikalija. Kao polimerni modifikator, obezbeđuje poboljšanu hidrataciju cementa i pojačano vezivanje, tako da omogućuje nanošenje materijala u veoma tankim slojevima. Kada se koristi kao S/N veza, snaga vezivanja je nepromenjena čak i u uslovima visoke spoljašnje vlažnosti. Koristi se za vezivanje novog maltera ili betona za postojeći beton, ili druge čvrste neseće podloge, kao što su cigla ili blokovi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Način primene: Neposredno pred upotrebu, dobro promešajte materijal.

Priprema površine:

Uklonite sve trošne, nestabilne i prijavne delove betona sa površine koju reparate. Mehaničkim putem ohrapavite površinu (peskarenje, sačmarenje, „pikovanje“). Beton nakvasite bar 4 sata ranije, a onda uklonite svu ležeću vodu i dozvolite da se površina osuši pre nego što nanosite Acrylic Bondcrete pastu, malter ili beton.

Aditiv:

Kao aditiv, Acrylic Bondcrete može da se koristi za horizontalne, vertikalne i aplikacije iznad glave. Acrylic Bondcrete može da zameni svu, ili deo vode za pripremu maltera i betona od Portland cementa. Minimalna potrošnja je 7.6 lt Acrylic Bondcrete na vreću od 50 kg Portland cementa. Da bi postigli željenu konsistenciju, dodajte još Acrylic Bondcrete ili vode.

NAPOMENA: Polimer-modifikovani malteri i betoni moraju da imaju odgovarajuću recepturu, ukoliko želimo optimalne rezultate.

S/N veza:

Pasta: Za optimalno vezivanje, zamešajte nerazređeni Acrylic Bondcrete sa Portland cementom. Za dobijanje guste S/N paste, preporučujemo mešanje 1 zapreminskog dela Acrylic Bondcrete sa 1.5 delom Portland cementa. Pripremljenu pastu treba utrljati tvrdom četkom u pripremljenu podlogu, neposredno pred nanošenje materijala za reparaciju. Ukoliko se pasta osuši pre nego što je nov materijal ugrađen, S/N veza mora da se ukloni struganjem ili vodom pod pritiskom, pa da se nanese novi sloj, pošto je prethodno uklonjena suvišna voda.

Premaz: Nanesite Acrylic Bondcrete na pravilno pripremljenu podlogu valjkom, četkom ili pištoljem, uz pokrivanje od 5-6 m²/lt, što zavisi od poroznosti podloge. Sačekajte najmanje 40 minuta, dok premaz postane providan i suv na dodir, a onda ugrađujte beton ili malter.

VAŽNO: Premaz mora da bude suv na dodir (nikako lepljiv) pre ugradnje betona. Ovako nanesen vezivni sloj Acrylic Bondcrete će zadržati svoje mogućnosti vezivanja i tokom dve nedelje, ukoliko se ne kvasi i ostane čist.

Negovanje:

Malteri ili betoni modifikovani sa Acrylic Bondcrete uglavnom zahtevaju negu vlaženjem kako bi postigli svoje pune karakteristike.

SKLADIŠTENJE / ROK UPOTREBE

Rok upotrebe je godinu dana od dana proizvodnje, u originalnoj, neotvorenoj ambalaži. Materijal čuvajte na toplom i suvom mestu. Ne dozvolite smrzavanje. Uvek dobro zatvarajte ambalažu.

PAKOVANJE

Burad od 208 lt, kante od 19 lt i 3.8 lt.

UPOZORENJE

Ne upotrebljavajte tankoslojni premaz za strukturalne, vertikalne i aplikacije iznad glave, kao ni sa brzovezujućim cementnim materijalima. Za vezu na strukturalnim elementima, koristite Penetron Epoxy.

Minimalna preporučena temperatura za nanošenje je 10°C. Po nanošenju Acrylic Bondcrete, temperatura treba da se održi na, ili iznad, 10°C minimum tokom narednih 8 sati, a poželjno je i svih 24 časa.

Tokom skladištenja, proizvod je otporan na 5 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja. Ako materijal smrzne, otapajte ga lagano na sobnoj temperaturi, uz povremeno mešanje. Ne otapajte ga vodenom parom.

GARANCIJA

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, da su u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, bez prihvatanja odgovornosti po drugom osnovu, uključujući trenutnu i posledičnu štetu.

ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM OSNOVU NE GARANTUJE KOMERCIJALNI ASPEKT PROIZVODA, NITI NJEGOVU PRIMENLJIVOST U ODREĐENOJ SITUACIJI, I OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE DRUGE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE.

Na korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim.